

商品名

シャープ JFKリシン

ACC1-09

シャープ JFKリシンは、乾燥硬化型1成分形合成樹脂エマルジョン系改修塗材です。砂壁状模様仕上げで、耐アルカリ性に優れます。専用のエアガン(ジェットフローガン3)を用いて拭き付けが可能です。

■特長

- ◇カートリッジ化
適度な粘度調整をして扱いやすいカートリッジに
- ◇耐アルカリ性良好
- ◇塗材との相性良好
- ◇拭き付け専用
専用のジェットフローガン3を用いて拭き付け可能

■用途

- ・コンクリート、セメントモルタル、ALCパネルの塗装下地
- ・モルタル、外壁の軽度なクラック補修
- ・軒天への拭き付け補修

■性状・性能

・一般性状

・JIS A 5758 又は JIS A 1439に基づく性能

商品名	シャープ JFKリシン
製品コード	ACC1-09
クラス	—
外観	粒入りペースト状
混合比	—
色	ホワイト
有効期限	12ヶ月
粘度(Pa·s)	100Pa·s/23°C
施工温度範囲	5°C~35°C
適応温度範囲	-20°C~50°C
塗装性	良好

密度(g/ml)	1.48	
タックフリー(分)	23°C	60
押し出し性(秒)	23°C	1~2
体積損失(%)	30	

■施工手順(拭き付け、JFK工法)

- ①事前検討及び施工準備
- ②施工前検査
- ③下地の清掃、乾燥
- ④マスキング
- ⑤ノズルを外し、防湿膜を破り、後ろのプランジャーを押して滑りを良くする
- ⑥ジェットフローガン3用のインナーノズルを拭き付け模様にあわせてカット
- ⑦カートリッジへ装着し、ジェットフローガン3へ装填
- ⑧ジェットフローガン3にアウターノズルを装着
- ⑨ジェットフローガン3の先端ダイヤルを拭き付けから45~90度回転して調整
- ⑩トリガーを握りながら、レギュレーターをゆっくり開ける
- ⑪拭き付け施工
- ⑫マスキング除去、周辺の清掃
- ⑬検査・確認

■留意事項

- 降雨、降雪時の施工は避けて下さい。
- 下地が濡れている場合は施工を避けて、十分に乾燥していることを確認の上施工して下さい。
- 窯業サイディングやサッシ建具周りなどの動く目地(ワーキングジョイント)には使えません。
- 開封後は原則として使い切ってください。
- 上塗り塗材の種類によっては、補修箇所を侵す場合もありますので、必ず事前の確認を行ってください。
- シーリング材ではありませんので、防水性能を要求される個所への使用はしないでください。
- 雨の日、気温が5°C以下の寒い日などは使用しないでください。

■注意事項

- ・できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。
- ・廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- ・目に入った場合は、速やかに多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて、速やかに医師の診察を受けて下さい。

- ・子供の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
- ・本品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。

* 詳細の説明は、SDS(製品安全データシート)をご参照下さい。

■荷姿

- シャープJFKリシン・・・300mlカートリッジ×5本／段ボールケース



ノズルカッター



ジェットフローガン3

★お客様へ 本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験により細心の注意を払っていますが、ご使用に際しては貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。また、記載の荷姿、仕様に関しては断りなく変更する場合がございます。



<http://www.sharpchem.co.jp>
customer@sharpchem.co.jp

■大阪本社

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町12-1
TEL 072-268-0321

■堺工場

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12

■グローバルセンター

〒592-0001 大阪府高石市高砂3-44

■東京営業所

〒132-0033 東京都江戸川区東小松川4-11-8
TEL 03-3649-8103

■札幌出張所

〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-1
TEL 011-600-0422

■森夏化工科技(上海)有限公司

〒201402 上海市奉贤区大叶公路2058弄16-1号
TEL +81-21-57406320

