

商品名

シャープピーボンド #660

シャープピーボンド #660 は天然ゴム系の接着剤です。低温時でも速やかに乾燥し、吊り込み、巻き込み、かばんなどの接着に最適です。

■特長

- ◇低温時でも速やかに乾燥します。
- ◇粘着保持時間が長く作業性良好です。
- ◇耐熱性に優れています。
- ◇ハケすべりが良く、作業性良好です。

■用途

- ・吊り込み、巻き込み、かばん等の接着
- ・ケミカルシューズのヒールのパン巻など、特に強力な接着を必要とする箇所

■性状・性能

商品名	シャープピーボンド #660
製品コード	-
外観	淡黄白色粘調液
使用溶剤	N-ヘキサン
有効期限	12 ヶ月

・JIS K 6833 に基づく性能

粘度(mPa・s)	約14,000
オープンタイム(min)	10-60
不揮発分(%)	12-17
比重(g/ml)	0.6-0.8

■施工手順

- ①シャープピーボンド #660を1斗缶から適正な容器に取り出します。
- ②被着体の両面へシャープピーボンド #660を刷毛塗りします。
- ③オープンタイムを10～60分取り、その後被着体を圧着し、固定します。
- ④固定したまま、接着剤の溶剤分がなくなるまで養生します。
- ⑤その後固定を外して接着完了になります。

■注意事項

- ・できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。
 - ・火気や静電気に注意し、十分に換気を良くしてお使い下さい。また必要に応じて有機ガス用保護マスク、保護眼鏡をご使用下さい。
 - ・廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
 - ・目に入った場合は、速やかに多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
 - ・誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて、速やかに医師の診察を受けて下さい。
 - ・子供の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
 - ・本品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- * 詳細の説明は、SDS(製品安全データシート)をご参照下さい。

■荷姿

- 天然ゴム系工業用接着剤
シャープピーボンド #660 ……12kg/缶



★お客様へ 本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験により細心の注意を払っていますが、ご使用に際しては貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。また、記載の荷姿、仕様に関しては断りなく変更する場合はございます。



<http://www.sharpchem.co.jp>
customer@sharpchem.co.jp

■大阪本社
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町12-1
TEL 072-268-0321

■堺工場
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12

■グローバルセンター
〒592-0001 大阪府高石市高砂3-44

■東京営業所
〒132-0033 東京都江戸川区東小松川4-11-8
TEL 03-3649-8103

■札幌出張所
〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-1
TEL 011-600-0422

■森夏化工科技(上海)有限公司
〒201402 上海市奉賢区大叶公路2058弄16-1号
TEL +81-21-57406320

