

1成分形湿気硬化型変成シリコーン系シーリング材

商品名

シャープピーヘンセイシリコーン Mパウチ

MSC1-01
MSP1-02
JIAA F☆☆☆☆

シャープピーヘンセイシリコーン M は、一般建築物の内装、外装の目地はもちろん台所、洗面化粧台、厨房等の目地に
対応した高モジュラスタイプで耐候・耐熱・耐寒性に優れています。

JIS A5758 建築用シーリング材の F-20HM(MS-1)に相当します。

■特長

- ◇ 耐候・耐久性発揮
耐候性、耐久性に優れ、多種の目地に使用できます
- ◇ 汚れにくい
シーリング材表面にゴミの付着が非常に少なく、露出目地に安定して使用できます。また、防カビ性能を有します
- ◇ 塗装可能
ほとんどの塗料の塗装が可能です
- ◇ 安定した接着性
所定のプライマーを使用することで、接着力が向上し長期にわたってシール性能を発揮します

■用途

- ・ 外壁建材パネル、ボード類の目地及びその取り合い目地
(*窯業系サイディング目地は除きます。)
- ・ 屋根材、板金の目地及びその取り合い目地
- ・ モルタル、コンクリートのクラックの補修及び防水端末処理
- ・ 金属系サイディング目地及びその取り合い目地
- ・ 建築内装の水密、気密用の目地

■性状・性能

・一般性状

商品名	シャープピーヘンセイシリコーンM
製品コード	MSC1-01、MSP1-02
クラス	F-20HM(MS-1)相当 <small>*当製品は、JIS認証商品ではありません</small>
外観	ペースト状
主成分	変成シリコーン樹脂
有効期限	12ヶ月
施工温度範囲	5℃～35℃
適応温度範囲	-20℃～90℃
塗装性	可能

・硬化性(目安)

硬化条件	硬化皮膜の厚み(日数)			
	2mm	5mm	10mm	15mm
5℃*50%RH	2	>6	-	-
23℃*50%RH	1.5	2	6	-
50℃*50%RH	0.5	1	3	6

・硬化物物性(JIS K 6251ダンベル状3号形)

50%引張応力	(N/mm ²)	0.35
最大引張応力	(N/mm ²)	1.10
破壊時の伸び率	(%)	400
硬度	(ショア-A)	30



・JIS A 5758 又は JIS A 1439 に基づく性能

密度(g/ml)		1.39
タックフリー(分)	23°C	60
押し出し性(秒)	23°C	3~5
体積変化(%)		2.5
引張応力【M60】(N/mm ²)	23°C	0.5
	-20°C	0.5

スランプ(mm)	縦	5°C	0
		50°C	
	横	5°C	0
		50°C	
弾性復元性(%)			75
定伸長下での接着性			異常なし
圧縮加熱・引張冷却後の接着性			異常なし
水浸漬後の定伸長下の接着性			異常なし

<接着特性>引張接着性(JIS A1439)

試験条件	養生条件	50%引張応力(N/mm ²)	最大引張応力(N/mm ²)	最大荷重時の伸び(%)	破壊時の伸び(%)
養生後	23°C	0.48	0.81	240	260
加熱後(80°C)	23°C	0.51	0.92	230	250
水浸漬後	23°C	0.34	0.72	330	350

使用プライマー
:プライマーP-16

被着体:アルミ

・ASTM C920: 2008 に基づく性能

項目/性能	試験方法	結果	備考
Class	C920	Class25	
Type		Type S	
Grade		Grade NS	
Rheological (Flow)	C639	Vertical: 0mm sag Horizontal: No deformation	
Extrudability	C1183	>10ml/min	
Hardness	C661	27	Durometer Shore A
Tack-Free Time	C679	Pass	
Adhesion & Cohesion Under Cyclic Movement	C719	No bond failure	
Effects of Heat Aging	C1246	1.0%	No cracking and chalking
Effects of Accelerated Weathering	C793	No cracks after UV exposure and bend test	
Adhesion in Peel	C797	39.4N (8.9 lbf)	
Staining	C1248	No surface stain	The primer was applied onto the substrates and allowed to dry till tack-free before application of the sealant.

■防カビ性能

Test micro-organisms: Aspergillus niger(ATCC 6275); Penicillium pinophilum(ATCC 36839); Paecilomyces variotti(ATCC 18502); Chaetomium globosum(ATCC 6205); Gliocladium virens(ATCC 9645)

Adopted ISO 846: 1997 Plastics Evaluation of The Action of Micro Organisms; Section 8.22; Determination of Fungistatic Effect (Method B)

Fungal resistance	Intensity of growth on	NOTE
Inoculated test samples	0 (None)	Under standard temperature and moisture conditions without inoculation
Control samples	0 (None)	Inoculated with micro-organisms and incubated
Sterile samples	0 (None)	Under standard temperature and moisture conditions without inoculation
Viability Check	Growth	

■耐薬品性

Household bleach	No effect	Adopted ANSI Z124.3: 1995; (Section 5.2)
Urine/urea (6% uric acid)	No effect	

■仕上げ塗材との付着性と汚染性

下表は一応の目安であり、仕上げ塗材の成分・メーカーによりバラツキが生じることがあるので、必要に応じてご確認下さい。

分類	通称例	付着性	汚染性	
薄付け仕上げ材	アクリル(樹脂)リシン	○	△	水性ペイントは、はじきに注意。 *油性やフタル酸の酸化重合型塗料を塗布すると乾燥しません。 ・付着性: 仕上げ塗材の付着の程度 ○:良好、△:可 ×:不可
	弾性リシン	○	△	
複層仕上げ材	シリカタイル	○	△	・汚染性: 施工された仕上げ塗材の軟化、変色等の汚れの程度 ◎:良好 △若干汚染するが実用上問題ない ×:汚染する
	弾性吹付タイル(防水形)	○	△	
厚付け仕上げ材	樹脂スタッコ	○	△	
水系塗料		○	△	
溶剤系塗料		○	△	
油性塗料 *		×	×	

■適用プライマー

適用被着体	商品名	備考
塗装金属、コンクリート、ALC	シャープピープライマーP50	耐候黄変性なし(高粘度)

■施工手順

- ①事前検討及び施工準備
- ②施工前検査
- ③下地の清掃、乾燥
- ④バックアップ材又ボンドブレイカーの装填
- ⑤マスキングテープ貼り
- ⑥プライマー塗布(乾燥時間:30分/20℃)

- ⑦カートリッジガンへ装填
(ノズル目地巾に合わせてカット)
- ⑧シーリング材充填
- ⑨ヘラ仕上げ
- ⑩マスキングテープ除去
- ⑪目地周辺の清掃
- ⑫検査・確認

■使用量

ヘンセイシリコーン M 当たりの換算施工 m 数

D	W	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm
10mm		2.6	1.8	1.3		
15mm				0.9	0.7	0.6

ロス率 20% W: 目地幅 D: 目地深さ

プライマー1 缶(500g)当たりの換算施工 m 数

非孔質面(金属,ガラス)

D	W	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm
10mm		175	175	175		
15mm				116	116	116

ロス率 30% W: 目地幅 D: 目地深さ
多孔質面(モルタル)使用量は、
非孔質面の 1/2m を目安に換算して下さい。

■留意事項

- 降雨、降雪時の施工は避けて下さい。
- 下地が濡れている場合は施工を避けて、十分に乾燥していることを確認の上施工して下さい。
- 被着面の油、ゴミなどの清掃には、溶剤を浸した布等できれいに清掃して下さい。

- 瀝青物(アスファルトなど)の上に塗布すると接着面を冒しますので使用しないで下さい。
- 金属パネル間目地など動きの激しいワーキングジョイントには使用しないで下さい。
- 保存状態や期間によっては容器内で黄変することがありますが、性能に影響ありません。

■注意事項

- ・できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて手袋等の保護具を着用して下さい。
- ・プライマーの取扱い時には、火気や静電気に注意し、十分に換気を良くしてお使い下さい。また必要に応じて有機ガス用保護マスク、保護眼鏡をご使用下さい。
- ・プライマーは、火気厳禁(第四類第一石油類)ですので高温になる車中等に放置しないで下さい。
- ・廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。

- ・目に入った場合は、速やかに多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
 - ・誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐き出させて、速やかに医師の診察を受けて下さい。
 - ・子供の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
 - ・本品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- * 詳細の説明は、SDS(製品安全データシート)をご参照下さい。

■ 荷姿

- シーリング材
シャープピーヘンセイシリコーン M (MSC1-01)・・・320ml カートリッジ×10 本/段ボールケース×2 箱・1 梱包
◇色調: ホワイト、グレー、アイボリー、ベージュ、ブラウン、ブラック

シャープピーヘンセイシリコーン M パウチ(MSP1-02)・・・330ml パウチ×20 本/段ボールケース
◇色調: ホワイト、グレー、ブラック
- プライマー
シャープピープライマーP50・・・500g/缶入り

★お客様へ 本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験により細心の注意を払っていますが、ご使用に際しては貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。
また、記載の荷姿、仕様に関しては断りなく変更する場合はございます。



<http://www.sharpchem.co.jp>
customer@sharpchem.co.jp

- 大阪本社
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町12-1
TEL 072-268-0321
- 堺工場
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12
- グローバルセンター
〒592-0001 大阪府高石市高砂3-44

- 東京営業所
〒132-0033 東京都江戸川区東小松川4-11-8
TEL 03-3649-8103
- 札幌出張所
〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-1
TEL 011-600-0422
- 森夏化工科技(上海)有限公司
〒201402 上海市奉贤区大叶公路2058弄16-1号
TEL +81-21-57406320

